

# 시험 성적서

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88  
한국가구시험연구원



TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446

1. 성적서 번호: RC2101-0044(접수번호 : C2101-0011) 페이지 : ( 1 ) / ( 총 2 )
2. 의뢰자  
 ◦ 기관명 : (주)현대엘앤씨  
 ◦ 주소 : 서울특별시 강동구 천호대로 1077 (천호동, 이스트센트럴타워) 8,9,13층
3. 시험대상품목 또는 물질, 시료 설명 : BODAQ WALL 욕실용 인테리어 보드  
 ◦ 용도 : 품질관리용
4. 시험기간 : 2021. 01. 11 ~ 2021. 01. 12
5. 시험장소 :  고정시험실  현장시험  
 (주소 : 한국가구시험연구원)
6. 시험방법 : KS M 3332:2016
7. 시험결과 :

시험항목	시험결과
내열수성	결점없음
내열성	결점없음
내오염성	첨부문서참조



확 인	작성자	기술책임자
	성명 정 승 현  (서명)	성명 박 준 형  (서명)

2021년 1월 13일

한국주택가구협동조합 부설

한국가구시험연구원장(인)



※이 시험성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정기준에 따라 발행된 일반성적서이며, 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증 하지 않습니다.

※ \* 표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

# 시험성적서

성적서번호: RC2101-0044(접수번호 : C2101-0011)

페이지 : ( 2 ) / ( 총 2 )

■ 내오염성

오염재료	시험결과
커피	변화없음
우유	변화없음
홍차	변화없음
1% 요오드 알코올 용액	변화없음
식초	변화없음
10 % 시트르산 수용액	변화없음
가솔린	변화없음
아세톤(공업용)	변화없음
올리브유	변화없음
10 % 암모니아수	변화없음
크레용(적, 청, 흑)	변화없음
구두약(흑색)	변화없음
염료(적색 0.01 % 수용액)	변화없음
사무용 잉크(블루 블랙)	변화없음
2 % 머큐로크롬	변화없음
5 % 석탄산 수용액	변화없음
송진	변화없음
산성 아황산나트륨 수용액	변화없음

끝.

