

1. 성적서 번호: RK2101-0074(접수번호 : K2101-0066) 페이지 : (1) / (총 3)
2. 의뢰자
 ◦ 기관명 : (주)제노라인
 ◦ 주소 : 경상남도 김해시 생림면 나전로 238-25 (나전리)
3. 시험대상품목 또는 물질, 시료 설명 : 엔지니어스톤 20 mm
 ◦ 용도 : 서희건설 LH 하남감일 B3BL 아파트 건설공사 8공구 일반가구 품질관리용
 ◦ 생산자 : (주)미존테크
 ▷ 시료채취자 : (주)서희건설 김 영기
 ▷ 시료채취 입회자 : LH 송 시훈
4. 시험기간 : 2021. 01. 13 ~ 2021. 01. 14
5. 시험장소 : 고정시험실 현장시험
 (주소 : 한국가구시험연구원)
6. 시험방법 : SPS-KHFC 001-0438:2019
7. 시험결과 :

시험항목	단위	시험결과
내열수성	-	결점없음
내열성	-	크랙발생
내충격성	-	이상없음
내오염성	-	첨부분서참조

※이 시험성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정기준에 따라 발행된 성적서이며, 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다.

※ * 표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.


확 인	작성자	기술책임자
	성명 정 승 현 (서명)	성명 박 준 형 (서명)

※ 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험 결과입니다.

2021년 1월 14일

한국인정기구 인정 한국주택가구협동조합 부설

한국가구시험연구원장(인)



성적서번호: RK2101-0074(접수번호 : K2101-0066)

페이지 : (2) / (총 3)

■ 내오염성

오염재료	시험결과
커피	변화없음
우유	변화없음
아세트산	변화없음
간장	변화없음
콜라	변화없음
김치국물	변화없음
케첩	변화없음
10 % 암모니아수	변화없음

시험성적서


성적서번호: RK2101-0074(접수번호 : K2101-0066)

페이지 : (3) / (총 3)

첨부자료

1. 시료사진

엔지니어스톤 20 mm



끝.