

시험 성적서

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88
한국실내건축환경시험연구원

TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446

1. 성적서 번호: RC2301-0069(접수번호 : C2212-1881)

페이지 : (1) / (총 3)

2. 의뢰자

- 기관명 : 대창기업(주)
- 주소 : 경기도 안양시 만안구 안양로 80 (안양동, 국토빌딩) 301호

3. 시험 대상품목 또는 물질, 시료 설명 : PP 시트지

- 용도 : 김포양곡 C-1BL 및 인천새시장 주방가구 제작납품 및 설치
- 생산자 : 인코시트
- 납품자 : (주)네오퍼스
- 시료채취일 : -
- 재고량(LOT의 크기) : -

▷시료채취자 : 대창기업(주) 김 봉우, 아이엠지건설(주) 오 기석

▷시료채취입회자 : (주)건축사사무소 건원엔지니어링 서 동형, A+CM건축사사무소 조 성인

4. 시험기간 : 2023. 01. 03 ~ 2023. 01. 05

5. 시험장소 : 고정시험실 현장시험
(주소 : 한국실내건축환경시험연구원)

6. 시험방법 : 시험결과 참조.

7. 시험결과 :


시험항목		단위	시험결과	시험방법
인장강도	가로	N/cm ²	7 930	KS M 3001:2001 (시험속도 : 500 mm/min)
	세로		4 580	
인열강도	가로	N/cm	1 260	
	세로		1 660	
내약품성		등급	첨부참조	KS G ISO 4211:2009

한국실내건축환경시험연구원

확 인	작성자	기술책임자
	성 명 박 상 온 (서명)	성 명 김 태 봉 (서명)

2023년 1월 9일

한국실내건축환경시험연구원장 (인)



※본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정 시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.

또한 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다.



시험 성적서

성적서 번호 : RC2301-0069(접수번호 : C2212-1881)

페이지 : (2) / (총 3)

■ 내약품성 (시험기간 : 24 시간)

오염재료	결과	등급(3명)
아세트산	변화없음	5
아세톤	변화없음	5
암모니아수	변화없음	5
포도주스	변화없음	5
구연산	변화없음	5
세척제	변화없음	5
커피	변화없음	5
살균제	변화없음	5
잉크	변화없음	5
에탄올	변화없음	5
우유	변화없음	5
에틸-부틸 아세테이트	경미한 변화	3
올리브유	변화없음	5
파라핀유	변화없음	5
SBP spirit	변화없음	5
탄산나트륨	변화없음	5
염화나트륨	변화없음	5
홍차	변화없음	5
물	변화없음	5

첨부자료

1. 시료사진

PP 시트지



끝.